

	Béton concassé 0/80
---	---------------------

Information sur le dossier			
Dossier n°	20-5-13238	Prélèvement :	G-13238-02
Client	LME	Classification GTR :	F71
Affaire	Lillebonne - Dépôt		


Information sur les granulats			
Produits	Graves concassées 0/80	Usage	Remblaiement
Classe granulaire	0 / 80	Elaboration	Concassage / criblage

Essais sur les granulats	
Granularité	Norme NF EN 933-1
Date des essais	3 février 2020

Tamis (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8
Tamisats cumulés (%)	10%	10%	12%	16%	27%	36%	44%	55%

Tamis (mm)	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50
Tamisats cumulés (%)	59%	63%	67%	70%	73%	75%	77%	82%

Tamis (mm)	63	80	125					% de fines
Tamisats cumulés (%)	95%	100%	100%					9,8%



Le Havre, le 14 février 2020

Thomas DUBOSC
Chargé du dossier

Arnaud BONNIN
Responsable des essais