



0/80 Marin

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	80
---	----

Norme

NF P 11-300 Matériaux utilisables en couche de forme et remblais

Catégorie

D31


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	10	12.5	16	20	25	28	40	50	63	80	LA	VBS	
V.S.S.		12.00																				45	0.10	
V.S.I.																								

Partie informative

Résultats de production

du 22/07/21 au 22/12/21

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	10	12.5	16	20	25	28	40	50	63	80	LA	VBS
Maximum	2.00	2.70	4	40	64	70	77	83	86	87	89	91	93	95	96	97	97	100	100	100	100		0.09
Moyenne Xf	1.19	1.59	2	13	26	33	41	48	53	55	59	63	68	74	80	86	89	95	98	100	100	21	0.08
Minimum	0.11	0.34	1	4	14	21	28	34	38	39	42	47	53	59	67	73	78	88	92	97	99		0.07
Nombre de résultats	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	1	2



Moyenne
 • NF P 11300:D31