



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 2/6.3 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois de novembre 2021.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2	6.3
---	-----

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III

	d/2	d			D/1.4			D	1.4D	2D	f	FI	MVR
	1	2	3.15	4	4.5	5	6.3	9	12.5				
Etendue e		10			30		10						
Incertitude U	1	5			6		5	1			0.3	4	
V.S.S.+U	6	19			76		100				1.3	34.0	
V.S.S.	5	14			70		95				1.0	30.0	
V.S.I.		4			40		85	98	100				
V.S.I.-U		0			34		80	97					
Ecart-type max					9.09								

Partie informative
 Résultats de production

	1	2	3.15	4	4.5	5	6.3	9	12.5	f	FI	MVR
Maximum	3	11	31	47	58	67	93	100	100	0.7	30.0	
X _f +1.25xEcart-types	2	10	29	44	56	65	91	100	100	0.5	31.0	
Moyenne X _f	1	7	25	39	49	60	88	100	100	0.3	29.3	2.76
X _f -1.25xEcart-types	1	5	20	33	43	54	84	100	100	0.1	27.7	
Minimum	1	5	19	31	40	52	85	100	100	0.1	25.0	
Ecart-type	0.6	1.8	3.6	4.7	5.1	4.4	2.7	0.0	0.0	0.20	1.30	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1

