



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 6.3/10 mm
Péetrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.
 Les essais physiques et chimiques datent du mois de novembre 2021.
 Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3	10
-----	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

B III

	3.15	6.3	8	D 10	14	20	f	FI	LA	LA+MDE	MDE
Etendue e		10		10							
Incertitude U	1	5		5	1		0.3	4	3	3	3
V.S.S.+U	6	20		97			1.3	29.0	28	38	23
V.S.S.	5	15		92			1.0	25.0	25	35	20
V.S.I.		5		82	98	100					
V.S.I.-U		0		77	97						
Ecart-type max											

Partie informative
 Résultats de production

	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	LA+MDE	MDE
Maximum	3	14	47	93	100	100	0.4	24.0	13	25	13
Xf+1.25xEcart-types	2	13	48	92	100	100	0.3	20.9	13	25	13
Moyenne Xf	1	10	41	88	100	100	0.2	17.3	13	25	12
Xf-1.25xEcart-types	1	7	34	85	100	100	0.1	13.7	12	24	11
Minimum	1	7	29	81	100	100	0.0	13.0	12	24	12
Ecart-type	0.6	2.4	5.5	2.9	0.0	0.0	0.10	2.90	0.0	0.0	1.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	3	3	3

