



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Tout venant 0/80 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm.

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 80

GTR

C2

	0.08	80	100	150	VBS
Etendue e					
Incertitude U					
V.S.S.+U					
V.S.S.	12.00	99.00	100.00		0.20
V.S.I.		85.00		100.00	
V.S.I.-U					
Ecart-type max					

Partie informative
Résultats de production

	0.08	80	100	150	VBS
Maximum	6.60	96.74	100.00	100.00	0.12
Fuseau de fabrication Inconnu	4.67	91.97	95.76	100.00	0.08
Moyenne Xf	4.67	91.97	95.76	100.00	0.08
Fuseau de fabrication Inconnu	4.67	91.97	95.76	100.00	0.08
Minimum	1.00	86.28	89.91	100.00	0.04
Ecart-type	1.765	2.919	2.631	0.000	0.029
Nombre de résultats	15	15	15	15	15

